




K-XI-12











# OPISANIE

*Falszywego pół-sufryna.*

---

Ten fałszywy szczególnie lany pół-sufryna ma na przedniej stronie buł Cesarzowej Maryi Teresy, na tylnej zaś Herb Austriacki z koroną Rzeszy, i wielkim Krzyżem Burguńskim, tudzież liczbę roku 1753. Lecz różni się względem zewnętrznej postaci bardzo łatwo od prawdziwego sufryna tego gatunku przez następujące okoliczności:

Po 1<sup>te</sup> Będąc o 28 ziarn dukatowych od prawdziwego lepszym, i znacznie grubszym.

Po 2<sup>te</sup> Maiąc całkiem tępą cechę i litery.

Po 3<sup>te</sup> Z obrączki dając się poznać, ponieważ po brzegach okolicznych punktowany tylko jest, prawdziwy zaś tej postaci równo krążący wianek wystawia.

Po 4<sup>te</sup> Składając się tylko z trochę kruchey kompozycji miedzi białey, pozłacaney, dla czego zatym

Po 5<sup>te</sup> Głuchy dźwięk ma, pozłota mu zaś 6 1/4 krayc. tylko wartości nadaie.

w Krakowie dnia 29<sup>go</sup> Września 1798.

Jan Nep. Lytroff,  
Ces. Król. Werkmistrz główn. urząd. mennicz.

Józef Bertram,  
Ces. Król. Praktykant główn. urząd. mennicz.



## B e s c h r e i b u n g

### eines falschen halben Souveraind'or - Stückes.

---

Dieser falsche lediglich gegossene halbe Souveraind'or hat auf der Aversseite das Brustbild der Kaiserin Maria Theresia, auf der Reversseite das österreichische Wappen mit der Reichskrone, und dem grossen burgunder Kreuze, dann die Jahrzahl 1753. Er unterscheidet sich aber in Rücksicht der äusseren Gestalt sehr leicht von einem ächten dieser Gattung durch folgende Umstände:

1<sup>tens</sup> Da selber um 28 Dukatengrüne gegen einen ächten zu leicht, und um ein merkliches dicker ist.

2<sup>tens</sup> Durchaus ein stumpfes Gepräge und Buchstaben hat.

3<sup>tens</sup> Nicht minder an der Randier- oder Kollierung kenntlich ist, da am Rande desselben nur Punkte angebracht sind, ein ächter von dieser Gestalt aber ein gleichfortlaufendes Laubwerk darstellt.

4<sup>tens</sup> Besteht derselbe blos aus einer etwas spröden Komposition von Weiskupfer, welche vergoldet ist, weßhalben er dann

5<sup>tens</sup> Einen dumpfen Klang hat, die Vergoldung aber ihm nur einen Werth von 6 1/4 kr. giebt.

Krakau den 29<sup>ten</sup> September 1798.


Johann Nepomuk Lütroff;  
k. k. Hauptmünzamt's - Werkmeister.

Joseph Bertram,  
k. k. Hauptmünzamt's - Praktikant.











XL 12



**Bibliotheca  
P.P. Camaldulensium in Bielany**

Depozyt w Bibliotece Jagiellońskiej



04944



